

سیم خودرویی

AVS (Japan)

Standard : JASO D611, KES D-C626

Construction : Annealed Stranded Copper

Conductor Thin Wall P.V.C Insulation

Application : Used For Automotive Wiring

استاندارد: JASO D611, KES D-C626

ساختمان : هادی از جنس مس نرم و تابیده شده

عایق از جنس پی وی سی کاهش قطر یافته بصورت خط دار و بی خط

موارد مصرف : سیم کشی داخل خودرو

© copyright Mashhad Wire and Cable co.



Nominal Size	No.Of Strand × Dia	Outside Dia	Calculated Cross Sectional Area	Overall Dia		Insulation Thickness		Max.Of Conductor Resistance at 20°c
				Max	Standard	Min	Standard	
mm ²	mm	mm	mm ²	mm		mm		Ω/km
0.3	7×0.26	0.8	0.3716	1.9	1.8	0.32	0.5	50.2
0.5	7×0.32	1.0	0.5629	2.1	2.0	0.32	0.5	32.7
0.85a	16×0.26	1.2	0.8494	2.3	2.2	0.32	0.5	22
0.85b	11×0.32	1.2	0.8846	2.3	2.2	0.32	0.5	20.8
1.25	16×0.32	1.5	1.287	2.6	2.5	0.32	0.5	14.3
2	26×0.32	1.9	2.091	3.1	2.9	0.32	0.5	8.81
3	41×0.32	2.4	3.297	3.8	3.6	0.40	0.6	5.59
5	65×0.32	3.0	5.228	4.6	4.4	0.48	0.7	3.52

سیم های خودرویی با عایق کاهش قطر یافته AVS