

کابلهاي مخابراتي هوايي با عايق و روکش پلی اتیلن

Standard :	استاندارد:
TCI & VDE 0816, ASTM D4565	شرکت مخابرات ایران (TCI) , ASTM D 4565
Rated Voltage : 200V	ولتاژ کار : 200 ولت
Construction:	ساختمان :
Plain Annealed Copper , Conductor Diameter 0.6 mm	هادي از جنس مس انیل شده به قطر 0.60 میلیمتر
Core Wrapping, Shield Made Of Plastic-coated,	پوشش حفاظ الکترواستاتیک کابل از یک نوار پلی استر ،
Aluminum Foil with Earth Wire Dia.0.40 mm	نوار پلی استر آلومینیوم، به همراه سیم زمین به قطر 0.40 میلی
Insulation: PE	عایق : پلی اتیلن
Sheathed: Black PE	غلاف : پلی اتیلن مشکی
Application : For Telephone And Signal Transmits	موارد مصرف : در تأسیسات تلفن خارج ساختمان
On Or Under Plaster And Outdoors.	و شبکه هاي محلي در زیر زمین



No . Of Parise	Sheath Thickness	Overall Diameter	Max . Of Conductor Resistance		Insulation Resistance	Mutul Capacitance At 1000 HZ	Dielectrice Strength		Weight
			0.60	0.40			One Conductor With All Others 2.4KV (Dc)	Between Core To Shield 5KV (Dc)	
---	mm	mm	Ω/Km		GΩ/Km	nf/Km	(S)	(S)	Kg/Km
2	1	6	62	139	20	52+(-)4	3	3	30
4	1	7.4	62	139	20	52+(-)4	3	3	48
6	1	8.1	62	139	20	52+(-)4	3	3	62
8	1	8.9	62	139	20	52+(-)4	3	3	77
10	1	9.6	62	139	20	52+(-)4	3	3	93
20	1.1	12.5	62	139	20	52+(-)4	3	3	168
30	1.4	14.9	62	139	20	52+(-)4	3	3	255
40	1.4	16.7	62	139	20	52+(-)4	3	3	327
50	1.4	18.3	62	139	20	52+(-)4	3	3	399
70	1.6	21.15	62	139	20	52+(-)4	3	3	552
100	1.8	25.5	62	139	20	52+(-)4	3	3	784
150	1.8	30.3	62	139	20	52+(-)4	3	3	1132
200	1.9	34.6	62	139	20	52+(-)4	3	3	1493
300	2	41.6	62	139	20	52+(-)4	3	3	2193
400	2	47.4	62	139	20	52+(-)4	3	3	2877

قطر ارت در این مشخصات 0.40mm عنوان شده است اما تولید بر اساس قطر 0.60mm قلع اندود انجام خواهد شد.

نشانی : مشهد، بزرگراه آسیایی، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش شمالی، خیابان دهم صندوق پستی: 91895/157-147

تلفن: 0511-5413277 / فاکس: 0511-5411500

www.mashadcable.com / info@mashadcable.com